ПЛОТНОСТЬ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

(по действующей НТД на 01.06.2020г.)

Тип материала	НД	Средняя плотность, кг/м^3
		200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2500 2600
Бетон **тяжелый** (2,2-2,5)	СП63.13330. 2018 п.6.1.1	
Бетон **мелкозернистый** (1,8-2,2)		
Бетон **легкий** сред.плотн.(0,8-1,4)		
Бетон **ячеистый** ср.плот.(0,5-1,2)		
Бетон **тяжелый** (2,0-2,5)	ГОСТ 26633-2015 ТУ	
Бетон **мелкозернистый** (2,0-2,5)		
Бетон **особотяжелый** (более 2,6)	ГОСТ Р 57345-2016/ EN 206-1:2013 ОТУ	
Бетон **тяжелый** (2,0-2,6)		
Бетон **легкий** (0,8-2,0)		
Бетон **особотяжелый** (более 2,5)	ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация ОТТ	
Бетон **тяжелый** (2,0-2,5)		
Бетон **легкий** (0,8-2,0)		
Бетон **особолегкий** (0,2-0,8)		
Бетон **легкий** теплоизоляционный (0,2-0,5)	ГОСТ 25820-2014/ EN 206-1:00/ EN 13055-1:2004 ТУ	
Бетон **легкий** конструкционно-теплоизоляционный (0,5-1,6)		
Бетон **легкий** конструкционный		
Бетон **легкий** тепло-Изоляционный *неавтоклавный*	ГОСТ 25485-89	
Бетон **легкий** конструкционно-теплоизоляционный *неавтокл.*		
Бетон **легкий** конструкционный *неавтоклавный*		
Блоки мелкие **ячеистые** *неавтоклавные*	ГОСТ 21520-89	
Бетон **ячеистый** тепло-изоляционный *автоклавный*	ГОСТ 31359-2007	
Бетон **ячеистый** конструкционно-теплоизоляционный *автоклавный*		
Бетон **ячеистый** конструкционный *автоклавный*		
Изделия стеновые **ячеистые** *автоклавные*	ГОСТ 31360-2007	
Раствор тяжелый (1,5-2,1)	ГОСТ Р 58766-2019	
Раствор легкий (0-1,5)		