

**Требования по прочности на сжатие  
к изделиям из легкого бетона (в т.ч. блокам)**

ГОСТ 25820-2014 «Бетоны легкие. ТУ»	ГОСТ 33126-2014 «Блоки керамзитовые стеновые. ТУ»		ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. ТУ»	
	классы	марки	Среднее для 3-х	Наименьшее для одного
-	-	М 5		
В 0,75	-	М 10		
В 1	-	М 15		
В 1,5	-	-		
В 2	-	М 25	М 25	20
В 2,5	-	М 35	М 35	28
В 3,5	-	М 50	М 50	35
В 5	-	М 75	М 75	50
В 7,5	-	М 100	М 100	75
В 10	В 10	М 150		
В 12,5	-	-		
В 15	В 15	М 200		
В 20	В 20	М 250		
В 22,5	В 22,5	М 300		
В 25	В 25	М 350		
В 30	В 30	М 400		
В 35	В 35	М 450		
В 40	В 40	М 500		

*По состоянию на 01.01.2019г.*